VARAFORM 300
VARAFORM 700
VARAFORM 900

TISSU COTON IMPRÉGNÉ THERMOPLASTIQUE

UTILISATIONS

- *Décors de théâtre et de cinéma*
- *Sculpture, moulage*
- *Masques, postiches, armures*
- *Création de formes diverses*
- *Etalages, taxidermie, etc…*

AVANTAGES

- *Très grande facilité d'emploi*
- *Non toxique*
- *Remodelable à l'infini*
- *Collant sur lui-même*
- *Se coupe avec des ciseaux standards*

CARACTÉRISTIQUES

- *Élaboré à partir d'un tissu de coton naturel imprégné d'une résine thermoplastique*
- *Biodégradable*
- *Ecologique*
- *Pas de poussière de déplâtrage nocive*
- *Pas de réaction chimique*
- *Durée de stockage illimitée*
- *Aucun gaspillage*
- *Aération : excellente grâce à sa structure en mailles, pas de transpiration*
- *Rigidité, flexibilité : contrôle de la rigidité par le nombre de couches de VARAFORM. Possibilité de renforts*
- *Facile à couper à chaud ou à froid*
- *Non absorbant*
- *Imperméabilité : résiste à l'eau, aux graisses et à la transpiration*
- *Aucune chaleur exothermique*
- *Poids : 50% plus léger que les enduits de plâtre*

DESCRIPTION

	VARAFORM 900	VARAFORM 700	VARAFORM 300
Tissu	Tissu maillé	Tissu maillé	Gaze
Grammage	920 g/m²	760 g/m²	350 g/m²
Composition	82 % de résine thermoplastique 18% de coton pur		

AXSON France
BP 444
95005 Cergy Cedex
FRANCE
Tél. (+33) 1 34 40 34 60
Fax (+33) 1 34 21 97 87
Email : axson@axson.fr

AXSON GmbH
Dietzenbach
Tél. (+49) 6074 40711-0

AXSON Italie
Saronno
Tel. (+39) 02 96 70 23 36

AXSON IBERICA
Barcelona
Tel. (+34) 93 225 16 20

AXSON UK Limited
Suffolk
Tel. (+44) 16 38 66 00 62

AXSON BRASIL
Sao Paulo
Tel. (+55) 11 4109 6445

AXSON MEXICO
Mexico DF
Tel. (+52) 5 264 4922

AXSON ASIA Ltd
Seoul
Tel. (+82) 2 599 4785

AXSON NORTH AMERICA
Eaton Rapids
Tel. (+1) 517 663 81 91

VARAFORM 300
VARAFORM 700
VARAFORM 900

TISSU COTON IMPRÉGNÉ THERMOPLASTIQUE

MODE D'EMPLOI

1. *Découper la pièce de VARAFORM voulue à l'aide de ciseaux.*
2. *Plonger VARAFORM dans l'eau à 70°C. Après quelques secondes, il devient souple et collant sur lui-même. Une fois égoutté, vous pouvez le modeler. L'utilisation de la chaleur sèche est préférable pour les retouches et les soudures.*
3. *Votre pièce de VARAFORM chauffée peut être soudée sur elle-même ou sur une autre pièce. Si vous utilisez un moule, il est plus aisé de l'humidifier avant d'y déposer le VARAFORM.*
4. *VARAFORM supporte les opérations répétées de chauffe et refroidissement. Il peut être modelé de nombreuses fois.*
5. *Pour obtenir des soudures résistantes, il faut chauffer les 2 parties à mettre en contact.*
6. *VARAFORM peut être peint ou collé à d'autres supports au bout de 15 à 20 minutes*
7. *Temps de prise initial : 1 – 3 minutes*
   Temps de prise final : 5 – 20 minutes
   Remodelable avec un canon à chaleur ou de l'eau chaude.

CONDITIONNEMENT

	DIMENSIONS	CONDITIONNEMENT
VARAFORM 900 (rouleau)	Largeur 1,20 m	Par rouleau de 10 m (12 m²)
VARAFORM 900 (feuilles)	45 cm x 60 cm	Par lot de 4 feuilles (1,08 m²)
VARAFORM 700 (rouleau)	Largeur 0,9 m	Par rouleau de 10 m (9 m²)
VARAFORM 700 (feuilles)	45 cm x 60 cm	Par lot de 4 feuilles (1,08 m²)
VARAFORM 300 (rouleau)	Largeur 1,15 m	Par rouleau de 10 m (11,5 m²)
VARAFORM 300 (feuilles)	45 cm x 60 cm	Par lot de 4 feuilles (1,08 m²)

VARAFORM est fabriqué par RUNLITE S.A.
9 avenue de la coopération
B-4630 Micheroux

GARANTIE

Les renseignements de notre fiche technique sont fondés sur nos connaissances actuelles et sur le résultat d'essais effectués dans des conditions précises et ne sont en aucun cas destinés à établir une spécification. Il appartient à l'utilisateur de procéder à des tests complets sous sa propre responsabilité, en vue de déterminer l'adéquation, l'efficacité et la sûreté des produits AXSON pour l'application envisagée. AXSON refuse clairement toute garantie concernant notamment la compatibilité d'un produit avec une application quelconque. AXSON rejette expressément toute responsabilité en cas de dommage ou d'incident qui résulteraient de l'utilisation de ses produits. Les conditions de garantie sont régies par nos conditions générales de vente.